

Műszaki adatlap

EL0133/00 Marine: magas fényű egykomponensű fedőlakk csónakra, szintelen

Felhasználási terület:	kültéri és beltéri ajtó és ablakkeretek, esztergált alkatrészek
Felhordási lehetőség	szórás, ecsetelés
Hígítás:	szükség szerint 10-40% DE0703/00

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%)	48 ± 1
Fajsúly (kg/l)	0.905 ± 0.030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	55 ± 6
Száradási idő (100 g/m ² /20°C):	porszáráz: 60-70 perc érintés száraz: 2-3 óra rakásolható: 24 óra
Forszírozott szárítás (100 g/m ²):	jó szellőzés javasolt 30-40°C-os forró levegővel
Kiadósság (m ² /kg):	10-12
Rétegek között eltelt idő:	min. 8 óra, 48 óra múlva tanácsos csiszolni
Rétegek száma:	1-3
Szavatossági idő (hónap):	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Felület előkészítése:

Szintelen vagy színes EM0556/00 vagy EM0557/00 oldószer bázisú fakonzerváló páccokkal.
Szintelen vagy színes AM0546/00 vagy AM0549/00 vízbázisú fakonzerváló páccokkal.

Általános tulajdonságok:

Az EL0133/00 egy magas fényű alkid bázisú fedőlakk jó töltőtulajdonsággal, rugalmassággal és időjárással szembeni ellenálló képességgel.

Ideális kültéri hatásoknak kitett faanyagok védelmére.

Ha EL0133/00-t ecseteléssel alkalmazza, hígítsa 10-20% DE0703/00-val.

Az EL0133/00 alkalmas vízszintes felhordásra szórástechnikával (nem tixotróp hatású).

Elektrosztatikus szórópisztollyal is használható, feltéve, hogy adott hozzá 3-6% XT4035/00 adalékot és hígította 10-20% DE0703/00-val.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

Speciális útmutató:

A spontán öngyulladás kockázatának elkerülése érdekében alaposan fel kell takarítani minden munkanap végén, el kell távolítani a száraz permetet a szellőzőkből, a szűrőkből, a falakról és a padlóról. Gyűjtse a száraz permetet és az egyéb anyagokat egy nyitott tetejű hordóba, töltsse fel vízzel és tegye ki az udvarra. Ne használjon száraz szűrős fülkét, jobb a vízfüggönyös.