

Műszaki adatlap

SU0220/00 Nitrocellulóz alapozó, szintelen

Felhasználási terület:	bútorok, esztergált alkatrészek
Felhordási lehetőség	szórópisztoly, festő henger, öntőgép, mártás
Hígítás:	30-40% DS1105/00-val szórópisztoly, öntőgép és mártás esetén 5-10% DS1105/00-val festő henger esetén

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%)	28 ± 1
Fajsúly (kg/l)	0,940 ± 0.030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	110 ± 5
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 10 - max. 150 rétegenként
Rétegek száma:	max. 3
Rétegek között eltelt idő:	min. 30 perc
Száradási idő (100 g/m ² /20°C):	porszáraz: 5-10 perc érintés száraz: 25-35 perc teljes száradás: 6 óra
Forszírozott szárítás:	szobahőmérséklet: 20 perc 50°C-os meleg levegő: 80 perc hűtés: 20 perc
Csiszolás:	várjon legalább 6 órát
Felülfestés:	várjon legalább 6 órát
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Felület előkészítése:

Vízbázisú (AC0600/XX) vagy oldószeres (XM7100/XX, XM8000/XX) pácokkal.

Általános utasítások:

Az SU0220/00 egy alapozó, ami nagy mennyiségű és kiváló minőségű nitrocellulózt tartalmaz, ezért rendkívül tiszta, gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

Különösen meleg és nedves időben adjon hozzá 2-5% XS0007/00 száradás lassító hígítót DS1105/00-val együtt, ami elősegíti, hogy elkerüljük a lepattogzást és javítsuk a területet.

Ha halvány színezés szükséges, adjon hozzá XC1900/XX pácot.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

Speciális utasítások:

Csak nitrocellulóz bázisú fedőlakkot, pl. SZ0010/00, SZ0012/00 és SL0200/00 alkalmazzon az SU0220/00 alapozóra. *Ne használjon poliuretán vagy savra keményedő fedőlakkot.*