

Műszaki adatlap

SU69XX/00 Nitrocellulóz alapozó és fedőlakk

Fényesség:	20, 35	
Felhasználási terület:	univerzális	
Felhordási lehetőség	szórópisztoly	
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)	térfogat szerint (l)
	SU69XX/00: 100	100
	DS1105/00: 20-30	25-35

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	24 ± 2
Fajsúly (kg/l):	0,940 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	60 ± 3

A felület előkészítése:

Kezeletlen vagy vízbázisú páccal kezelt fafelület.

Általános jellemzők:

Felhordott mennyiség (g/m ²):	100-150
Rétegek között eltelt idő:	1-4 óra
Rétegek száma:	a legjobb eredmény eléréséhez 2
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést. A termék viszkozitás kisebb lehet, mint a minőségi előírás szerinti.

Az első réteg SU69XX/00 alapozóként felvive jól csiszolható, a második réteget fedőlakként használva jó lesz a karcállósága és a simasága, valamint egyenletesen mattul.