

Műszaki adatlap

SZ41XX/00 Egykomponensű, színtelen, akril fedőlakk aranylemezek fixálására

Fényesség:	20, 70, 90		
Felhasználási terület:	képkeretek		
Felhasználás módja:	hagyományos, airmix és airless szórópisztoly		
Keverési eljárás:		súly szerint (kg)	térfogat szerint (l)
	SZ41XX/00:	100	100
	DT0695/00:	50-100	60-120

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	29 ± 1
Fajsúly (kg/l):	0,940 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	15 ± 2
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

A felület előkészítése:

Poliuretán vagy nitrocellulóz alapozóval.

Általános jellemzők:

Az SZ41XX/00 egy egykomponensű fedőlakk, amit 50-100 %-ban DP0695/00-val hígítva és rendkívül vékony rétegben kell alkalmazni.

Az SZ41XX/00 néhány perc alatt megszárad és XC1900/XX pácokkal színezhető.

Az SZ41XX/00 fő felhasználási területét az adja, hogy egy rendkívül hatékonyan védő filmréteget képez az aranyfólián.

Tény, hogy amikor az aranyfüstöt ecsettel viszik fel a keretekre, a fémfólia megnyúlik és a természetes mikropórusok bezáródnak. Ez komoly problémát okozhat, mivel az alatta levő ragasztó (missione) visszaoldhatja önmagát, ezáltal nagyon rövid ideig csökkenti a karállóságot.

Az aranyfólián alkalmazott SZ41XX/00 nagymértékben biztosítja azok védelmét, így megelőzi karcolódásukat és károsodásukat.