

Műszaki adatlap

TL0339/00 Magas fényű akril fedőlakk

Felhasználási terület:	lakás tartozékok, esztergált alkatrészek
Felhordási lehetőség:	szóró pisztoly, öntő gép
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)
A komponens:	TL0339/00: 100
B komponens (edző):	TH0790/00: 50
hígító:	DT0424/00: 10-40

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	50 ± 1
Fajsúly (kg/l):	0,980 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	70 ± 4

Felület előkészítése:

Alapozás inkább wax tartalmú alapozóval, vagy waxmentes poliészterrel.

Általános jellemzők:

Fazekidő:	4 óra
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 80 - max. 180
Száradási idő (100g/m ² /20°C):	porszáraz: 45 perc érintés száraz: 2 óra rakásolható: 48 óra
Szavatossági idő (hónap)	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

TL0339/00 egy szintelen, magas fényű akril fedőlakk, kiváló terülő képességgel és átlátszósággal. Gyorsabban szárad, mint a hagyományos akril rendszerek és kiválóan ellenáll a sárgulásnak. Sokkal kevésbé érzékeny a felhasználási feltételekre, mint a fényes poliuretán fedőlakkok, így minimálisra csökken a kráterek, tüpettyek vagy a felületi puhaság kialakulásának kockázata.

3 nappal az alkalmazás után polírozható.

Speciális utasítások:

Könnyű lakkok alkalmazása esetén használjon DT0441/00 hígítót. Mint minden akril termék, elegyedik TH0790/00 edzővel, az alkalmazás ideje alatt a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb, mint 18 °C. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradás nem biztos, hogy egyenletes, így a filmréteg elveszítheti a rugalmasságát és törékennyé válik. A TH0790/00 részben vagy



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

egészben pótolható TH0759/00-val, amíg a megfelelő keverési arány kialakul, ebben az esetben a fazékidő rövidülhet és a töltőtulajdonság rosszabb lehet.