

Műszaki adatlap

TU0100/N0 Semleges poliuretán alapozó

Felhasználási terület:	MDF termékek
Felhasználás módja:	szórópisztoly, öntőgép kis felületekhez
Keverési eljárás:	súly szerint (kg) térfogat szerint (l)
A komponens:	TU0100/N0 100 100
B komponens (edző):	TH0793/00 30 35
hígító:	DT1150/00 30-35 50-70

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	A komponens: 58 ± 1 B komponens: 25 ± 1
Fajsúly (kg/l):	A komponens: $1,200 \pm 0,030$ B komponens: $0,934 \pm 0,030$
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	A komponens: 57 ± 5 A + B: 25 ± 5
Fazékidő:	180 perc
Rétegek száma:	max. 1
Rétegek között eltelt idő:	min. 20 – max. 240 perc
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 50 – max. 100
Száradási idő (80 g/m ² /20°C):	porszáráz: 2 – 4 perc érintés száraz: 4 – 8 perc rakásolható: 10 – 16 perc
Forszírozott szárítás (80 g/m ²):	előszárítás: 2 perc 50°C-os meleg levegő: 6 perc hűtés: 2 perc
Csiszolható (80 g/20°C):	15 perc
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Általános utasítások:

A TU0100/N0 rendkívül gyorsan száradó, félig átlátszó poliuretán alapozó, ami különösen alkalmas pigmentált poliuretán alapozók és poliészter rendszerek első rétegének, MDF felületeken csökkenti a felszívódást, így nem emeli az anyag rostját.

A TU0100/N0 15 perc után kézzel csiszolható, különösen alkalmas öntött és őrölt MDF termékekre. Felülfesthető poliuretán és poliészter alapozóval tapadási problémák nélkül, még csiszolatlan felületen is.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

Mivel a TU0100/N0 félig átlátszó megjelenésű (opálos), nem alkalmas szintelen rendszerekhez.

Speciális utasítások:

Hogy elkerülje, hogy a felület puha maradjon vagy megrepedjen, a TU0100/N0-t csak egy rétegben alkalmazza, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az előírt mennyiséget.

Használat előtt alaposan keverje fel.

Nyáron vagy trópusi melegben a DT1150/00 helyettesíthető egy lassabban száradó hígítóval, pl. DT1146/00-val.