

## Műszaki adatlap

### TU0271/13 Nagy fedőképességű pigmentált poliuretán alapozó

Színváltozatok:	13: fehér
Felhasználási terület:	esztergált alkatrészek, lakás alkatrészek, keretek, MDF termékek
Felhasználás módja:	szórópisztoly
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)
A komponens:	TU0271/13           100
B komponens (edző):	TH0780/00         40
hígító:	DT0436/00         10

#### Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	72 ± 2
Fajsúly (kg/l):	1,450 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 6/20°C/sec):	40 ± 3

#### Általános jellemzők:

Fazékidő (20°C):	2 óra
Felhordott mennyiség (g/m <sup>2</sup> ):	max. 200 rétegenként
Rétegek között eltelt idő:	min. 50 – max. 4 óra
Rétegek száma:	max. 3
Száradási idő (100 g/m <sup>2</sup> /20°C):	porszáraz: 10 perc érintés száraz: 35 perc rakásolható: 8 óra
Forszírozott szárítás (100 g/m <sup>2</sup> ):	levegőn szárítás: 15 perc 50°C-os meleg levegő: 50 perc levegőn szárítás: 15 perc
Csiszolható:	legalább 12 óra várakozás után
Felülfesthető:	legalább 12 óra várakozás után alkalmazzon poliuretán vagy nitrocellulóz fedőlakkot
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

#### A felület előkészítése:

Alaposan csiszolja át és tisztítsa meg a felfelületet.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

**Általános utasítások:**

A TU0271/13 egy általános alapozó lakás alkatrészekre és profilokra, jó fedőképességű, még az éles széleken is, rögzített pisztoly esetén függőlegesen jól felhordható és kiválóan csiszolható.

**Figyelmeztetés:**

Annak ellenére, hogy a TU0271/13 nagyon rugalmas, nem képes megbirkózni az alapfelület mozgásával, ami előfordulhat puhafa rétegelt lemez, vastag MDF, vagy betétes furnéros panelek használata esetén. A felhasználó végezzen előzetes tesztet annak érdekében, hogy a felület nem repedezik. Sőt azt javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott mennyiséget és használja a műszaki adatlapon szereplő edzőt.