

Műszaki adatlap

TU9803/00 Magas töltőtulajdonságú poliuretán alapozó, elektrosztatikus szórópisztolyra és függőleges felhordásra

Felhasználási terület:	székek, esztergált és faragott alkatrészek	
Felhordási lehetőség:	hagyományos és elektrosztatikus szóró pisztoly, forgatható is jó	
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)	térfogat szerint (l)
A komponens:	TU9803/00: 100	100
B komponens (edző):	TH0727/00: 50	55
hígító:	DT0040/00: 20-40	25-35

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	51 ± 1
Fajsúly (kg/l):	1,000 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	40 ± 2

Felület előkészítése:

Az AC0600/XX vízbázisú pácokhoz adott XX4130/00 vízbázisú kötőanyaggal, vagy XM7100/XX, illetve XM8000/XX oldószer bázisú pácokkal.

Általános jellemzők:

Fazékidő (20 °C):	2 óra
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 80 - max. 180
Rétegek száma:	max. 2
Rétegek felhordása közötti idő:	min. 30 sec – max. 2 óra
Száradási idő (100g/m ² /20°C):	porszáraz: 12-15 perc érintés száraz: 25-30 perc rakásolható: 1-2 óra
Forszírozott szárítás (100 g/m ²):	35-40°C-os forró levegővel 40 perc
Az elektrosztatikus szórópisztoly ellenállása (mΩ/cm):	40-100
Szavatossági idő (hónap):	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

A TU9803/00 egy függőlegesen jól felhordható alapozó, kiváló pórusnedvesítő és harmonizáló tulajdonságokkal. Gyorsan szárad, 2 órával az alkalmazás után már csiszolható és felülfesthető.

Speciális utasítások

Ha koronggal, rotációs pisztollyal, vagy robottal történik a szórás, illetve nyáron és a trópusi területeken a DT0040/00 hígító részben helyettesíthető DT0041/00-val, ami lassabban szárad és nagyobb a pórusnedvesítő hatása.