

Műszaki adatlap

TZ42XX/00 Színtelen poliuretán fedőlakk

Fényesség:	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	
Felhasználási terület:	lakás tartozékok, ajtók, profilok esztergált alkatrészek	
Felhordási lehetőség	hagyományos és airless szórópisztoly	
Keverési eljárás:	súly szerint (kg)	térfogat szerint (l)
A komponens:	TZ42XX/00: 100	100
B komponens (edző):	TH0805/00: 50	50
hígító:	DT1150/00: 10-30	15-40

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	48 ± 2
Fajsúly (kg/l):	0,968 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	A komponens: 45 ± 5 A + B: 20 ± 3

Felület előkészítése:

Poliuretán vagy poliészter alapozóval.

Általános jellemzők:

Fazékidő:	3 óra		
Felhordott mennyiség (g/m ²):	min. 80 - max. 200		
Száradási idő (100 g/m ² /20°C):		10-50 gloss	60-90 gloss
	porszáraz:	10-15 perc	15 perc
	érintés száraz:	30-40 perc	40 perc
	rakásolható:	6 óra	12 óra
Forszírozott szárítás (100 g/m ²):	előszárítás:	15 perc	15 perc
	50°C-os meleg levegő:	60 perc	80 perc
	hűtés:	15 perc	15 perc
Szavatossági idő (hónap)	36 Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.		

TZ42XX/00 egy rendkívül sokoldalú matt fedőlakk, ami bármilyen szórástechnikával felvihető, beleértve az airmix, airless, oszcillációs szórópisztoly és rögzített szórópisztoly profilokhoz. Vízszintesen és függőlegesen is felhordható. Magas szárazanyag tartalma miatt jobb a hagyományos szárítás. Forszírozott szárítás esetén kevésbé alkalmas a nagyon rövid szárító alagút, mivel legalább 2 órán keresztül kell a felületet szárítani.

A TZ42XX/00 mindig egyenletesen matt, sima, kemény felületet ad.



✉ 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 1. ☎ 20/504-2797, 20/504-2762

Különleges útmutató:

Az egyenletes fényességű felülethez rendkívül fontos, hogy az „A” komponenst mindig alaposan keverjük fel, ehhez spatula használatát javasoljuk. A felület halvány színezéséhez használjon XC1900/XX színező pácot.

Nyáron vagy trópusi körülmények között használjon 30-50% DT1146/00 lassan száradó hígítót.

Alternatív edzők:

- 50 % TH0711/00 – növeli a nedvesíthetőséget, magasabb keménység.
- 50 % TH0755/00– kitűnő nedvesíthetőség még forró időjárás esetén is, lassabb száradás.