

Műszaki adatlap

XT6701/XX Fémporok

Technikai adatok:

Színváltozatok:	34: extra finom arany bronz 36: alumínium 60: réz	35: antik arany bronz 38: ducato arany bronz
Fajsúly (kg/l):	XT6701/34: $1,038 \pm 0.030$ XT6701/35: $0,970 \pm 0.030$ XT6701/36: $0,550 \pm 0.030$ XT6701/38: $1,350 \pm 0.030$ XT6701/60: $0,950 \pm 0.030$	
Szavatossági idő:	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.	

Általános jellemzők:

Az XT6701/XX termékek fémporok, amik speciális hatások létrehozására és/vagy arany, ezüst és réz színű festékeként használhatók.

Adjon 10-20 tömeg % XT6701/XX-et az alkalmas kötőanyaghoz.

A tökéletes diszperzió biztosításához a port mechanikus keverés közben kell hozzáadni.

Arany festékek létrehozásához alkalmas kötőanyag az IF0425/00 (színtelen Gold-o-lux), ami egy stabilan folyó terméket garantál, ami nem érzékeny a színváltozásra és a viszkozitás változásra.

Az XT6701/XX fémporokat hozzáadhatja fényes vagy matt színtelen nitrocellulóz vagy poliuretán lakkokhoz.

Ebben az esetben célszerű csak annyi anyagot készíteni, amennyit azonnal fel is használ, mivel a kevert terméknek 1-2 napon belül megváltozhat a színe.