

Műszaki adatlap

XZ0605/00 Nitrocellulóz shell-lakk fedőlakk

Felhordási lehetőség:	szórópisztoly
Fényesség:	50 ± 3
Hígítás:	10% DT0436/00-val

Kémiai-fizikai tulajdonságok:

Szárazanyag tartalom (%):	26 ± 2
Fajsúly (kg/l):	0,920 ± 0,030
Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec):	27 ± 2

Felület előkészítése:

Szükség esetén oldószer bázisú pácokkal színezhető.

Általános jellemzők:

Felhordott mennyiség (g/m ²):	kb. 120
Rétegek száma:	max. 1
Száradási idő (100g/m ² /20°C)	porszáraz: 10 perc érintésszáraz: 30 perc
Szavatossági idő (hónap):	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Az XZ0605/00 shell-lakk alkalmazható nitrocellulóz vagy poliuretán alapozóra fedőlakként.